

Fontedur FL Matt

TYYPPI

Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen polyuretaanipintalakka.

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1
- Sävytettävissä Pro Grey –värikartan Kuultavat harmaat –värisävyihin
- Soveltuu Fontefloor ja Temafloor -epoksi- ja polyuretaanilattioiden pintalakaksi
- Voidaan käyttää myös pölynsidontalakkana, ei tummenna betonipintaa

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%

40±2%.

Tiheys

1,1 kg / l

Sekoitussuhde

Lakka 10 tilavuusosaa Fontedur FL Matt
Kovete 1 tilavuusosa 008 4911

Käyttöaika (+23 °C)

2 h

Käytännön riittoisuus

Käsittelemätön betoni 7–12 m²/l
Pintalakkkaus 10–20 m²/l

Käytännön riittoisuus riippuu pinnan tasaisuudesta ja alustan huokoisuudesta.

Kuivumisaika (+23 °C)

Pölykuiva 40 minuutin kuluttua
Täysin kovettunut noin 1 vrk:n kuluttua

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.

Ohenteet

Vesi

Työvälineiden puhdistus

Vesi.

Kiilto

Himmeä.

Värisävyt

Väritön. Sävytettävissä Pro Grey –värikartassa oleviin Kuultavat harmaat –värisävyihin (TVT 5140–5154) Avatint -sävytysjärjestelmällä.

Palokäyttäytyminen

B_{FL}-s1 standardin EN 13501-1 mukaan.

VOC

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontedur FL Matt: max. VOC < 140 g/l

Astiakoot

3,0 L, 10,0 L

Fontedur FL Matt

KÄSITTELYOHJEET

- Pinnan esikäsittely** Poista lattiapinnoilta pöly ja irtahiukkaset. Poista rasvat, öljyt ym. epäpuhtaudet emulsiopesulla.
- Käsittelyolosuhteet** Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 90%.
- Komponenttien sekoittaminen** Lakka ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Lisää kovete lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 3 min. homogeenisen seoksen aikaansaamiseksi) maalinsekoittimella varustetulla porakoneella. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
- Pintalakkaus** Päälelakkausväliaika riippuu päällelakattavan tuotteen kuivumisajasta. Jos päällelakkaus tehdään 7 vuorokauden kuluttua pohjustuksesta, on pinta hiottava ja puhdistettava ennen Fontedur FL Matt -lakan levittämistä. Ohenna vedellä 10–20%. Kaada seos lattialle, levitä lastalla ja tasoita telalla. Levitä niin ohut kerros kuin mahdollista.

Lattian käsittely kuultavalla sävytetyllä lakalla:

Käsiteltävä alusta vaikuttaa lopulliseen värisävyyn ja ulkonäköön. Ulkonäköön vaikuttaa myös levitystapa, sillä levitysjäljet jäävät näkyviin. Telalevitystä ei suositella sävytetylle lakalle. Betonipinnassa olevia epätasaisuuksia ja sen karkeutta saadaan korostettua levittämällä sävytettyä Fontedur FL Mattia lastalla mahdollisimman ohut kerros. Väristä tulee kuultavampi, jos lattia käsitellään ensin sävyttämättömällä lakalla.

Huom! Älä kaavi astiaan jäävää seosta lattialle, vaan lisää se seuraavaan sekoitettavaan erään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.


Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käytöstä tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiotuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Fontedur FL Matt

EN 1504-2:2004

Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d ja 1f mukaisesti.

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-8400-5010	
EN 1504-2:2004	
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite.	
Hiilidioksidin läpäisevyys	$s_D > 50 \text{ m}$
Iskunkestävyys	luokka I: $\geq 4 \text{ Nm}$
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$
Kulutuskestävyys	$< 3000 \text{ mg}$
Palokäyttäytyminen	B_{ff-s1}
Tartuntalujuus vetokokeessa	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Vaaralliset aineet	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys	Luokka I, $s_D < 5 \text{ m}$