

# Pinjasol Color

## TYYPPI

Puoliksi läpinäkyvä, sävytettävä kuullote.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- Suojaa puun pintaa kosteudelta, auringonvalolta ja lialta. Vähentää puun pinnan halkeilua
- Suositeltavia käyttökohteita ovat puupinnat, kuten ikkunat, ulko-ovet, seinät, hirsimökkit jne

## TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus,  
tilavuus-% 11%

Kuiva-ainepitoisuus,  
paino-% 14%

Tiheys 0,85 kg/l

Suosittelavat  
levitysmäärät ja  
teoreettinen riittoisuus 8–10 m<sup>2</sup>/l.

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.

## Kuivumisajat

<b>90–110 g/m<sup>2</sup></b>	<b>+20°C</b>
Käsittelykuiva, kuluttua	6–12h
Käsittelykuiva, pinkassa, kuluttua	24h

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

## Värisävyt

Temaspeed Premium –sävytys. Rajoitettu valikoima Valtti Color -värikartan sävyjä.

# Pinjasol Color

## KÄSITTELYOHJEET

- Pinnan esikäsittely** Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Varmista, että pinnassa ei ole hometta eikä sinistäjäaineita. Puupinnat hiotaan hiomapaperilla, jonka karkeus on P150–320. Hionta ennen seuraavaa käsittelyä hiomapaperilla, jonka karkeus on P240–400. Kaikki hiontapöly poistetaan.
- Käsittelyolosuhteet** Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto. Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä että uunissa.
- Käsittely** Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.
- Suurpaineruiskutuksessa suositeltava suuttimen koko 0,013"–0,015" ja suutinpaine 120–180 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan. Tarvittaessa tuotetta voidaan ohentaa max 10% ohenteella 1050.
- Kastolevityksessä tuotetta voidaan ohentaa käytön aikana max 10% ohenteella 1050.
- Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäntymistä.
- Ohenteet** Ohenne 1050.
- Työvälineiden puhdistus** Ohenne 1050.
- VOC** Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 730 g/l.  
Käyttövalmiin tuotteen maksimi VOC-määrä on 730 g/l.  
Ohennetun tuotteen maksimi VOC-määrä on 740 g/l.
- KÄYTTÖTURVALLISUUS** Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.

### Vain teollisuuskäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, ja sen käyttäjältä edellytetään riittäviä tietoja ja taitoja tuotteen oikeanlaisesta käytöstä. Yllä olevat tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia. Tikkurila ei vastaa tuotteen käyttötavasta tai niistä olosuhteista joissa tuotetta käytetään. Jos tuotetta käytetään muuhun kuin suositeltuun käyttötarkoitukseen kysymättä ensin valmistajan kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen, käyttö tapahtuu omalla vastuulla.